

TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis:	Bitumen-latex-emulsie
Kleur:	Zwart
Verwerkingstemperatuur:	Van +5°C tot + 30°C
Stockeren:	Vorstvrij stockeren
Aanbrengen:	Borstel, rol of aangepast spuitsysteem
Oplosmiddelen:	Vrij van oplosmiddelen
Consistenti:	Dik vloeibaar
Brandklasse:	DIN 4102-1/B2
Scheuroverbrugging:	DIN EN 1062-7
Waterondoorlaatbaarheid:	0,5 bar gedurende 8 uur op betonnen ondergrond -) bestand
rekvermogen:	> 400% DIN EN 12311-2
Verbruik:	0,5l/m2 per laag, minstens 2 lagen aanbrengen
Droogtijd:	Gemiddeld 2 uren per laag

Deze productinformatie is op basis van onze ervaringen onder normale omstandigheden. Bij afwijkingen altijd de geschiktheid voor de toepassingen testen of contact te nemen met KP plus BUILDING SOLUTIONS. In geen geval is KP plus BUILDING SOLUTIONS

OMSCHRIJVING:

BiPAST is een elastische afdichtingsmassa op emulsiebasis. De bitumen-latex-emulsie om bodemplaten en muren die in contact staan met de grond tegen bodemvocht af te dichten.

VERWERKING:

Oppervlaktes moeten vrij zijn van verontreinigingen, open scheuren en bramen. Niet afgesloten holtes groter dan 5mm moeten met een geschikte mortel afgesloten worden. Oppervlakken met metselwerk, open stootvoegen of oneffenheden van stenen moeten worden gesloten en geëgaliseerd. Verwerken bij omgevingstemperaturen van + 5°C. De inwerking van water, regen en vorst moet tijdens de verwerkings/droogfase vermeden worden. **BiPAST** wordt in ten minste 2-lagen aangebracht met borstel of rol. Een verstevigingsnet of gaas tussen verticale en horizontale oppervlakte heeft zijn waarde bewezen. Bij het aanbrengen van de tweede laag moet de eerste laag volledig droog zijn.

VERBRUIK:

min 2 lagen, per laag 0,5kg/m²

EIGENSCHAPPEN:

- Goed verwerkbaar met borstel of rol.
- Zeer elastisch en scheuroverbruggend.
- Zeer goede hechting op **BiTOP 52 PRIMER**.
- Vrij van oplosmiddelen.
- Ook op vochtige ondergronden verwerkbaar.
- Hoge verouderingsbestendigheid.

TOEPASSING:

BiPAST om bodemplaten en muren die in contact staan met de grond tegen bodemvocht af te dichten. Bij renovaties voor het afdichten van bv.: balkons en terrassen tegen water.

HOUDBAARHEID:

In ongeopende originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Stockeren tussen temperaturen van 0°C en 30°C. Bij geopende verpakking folie terug over product plaatsen en goed afsluiten.

VERPAKKING: 25 Kg